

내부용 퍼티

저분진 핸디코트

Handycoat LoDust



• 포장단위 : 25 kg / 플라스틱 통

- 비산분진 현저히 감소
- 작업자의 작업 환경 개선 | 시공 후 마무리 시간 단축
- 환경 친화적인 친환경 제품



LOWER
DUST

저분진 핸디코트 Handycoat Lodust

제품정보

바인더	특수 아크릴릭 에멀전	표준 사용량	조인트 처리 (0.5~0.7) kg/m ² , 올퍼티 (1.2~1.4) kg/m ²
필러	엄선된 무기질 필러		(두께 1mm 기준, 현장 상황에 따라 가감있음)
점도	180,000 ± 20,000 cps	고형분	74.0 ± 1.0 %
비중	1.75 ± 0.05	가수량	필요한 경우 깨끗한 수돗물 5 % 이내
건조 시간	24 시간	부착 강도	> 0.25 N/mm ²
	(온도 22 °C ~ 25 °C, 습도 50 % 이내)	포장 단위	25 kg / 플라스틱 통
작업 방법	스패튜라, 흡손	유효 기간	개봉하지 않은 상태에서 12 개월

샌딩시 발생하는
비산분진저감
내부용 퍼티



석고보드 조인트처리,
올퍼티, 잔크랙 및
흡집 보수용



기존 핸디코트와
동일한 작업성 및
성능



시공방법

I. 바탕면준비

- 바탕면은 견고하고 오염이 없는 면이어야 하며, 먼지와 이물질을 붓등으로 깨끗이 제거 해야 합니다.
- 시공면은 백화나 기름때로부터 보호 또는 제거 되어야 하며, 돌기 부분은 그라인딩 하여 평활도를 유지시켜야합니다.
- 시공 되지 않은 부위는 커버링 테이프 등을 이용하여 보호합니다. 합판면의 경우 목재용 프라이머 작업이 요구됩니다.

II. 조인트처리, 잔크랙 및 흡집부위 시공

- 조인트 처리작업, 잔크랙 및 흡집 처리 작업에는 물을 혼합하지 않고 사용합니다.
- 조인트 부위에 종이 및 화이버 테이프를 조인트 중앙을 중심으로 붙이고, 스패튜라를 이용하여 저분진 핸디코트를 펴바르며, 화이버 끝에서부터 약 3 cm 이상 도포합니다. 이때 접착된 테이프가 보이지 않을 정도의 두께로 조인트 처리합니다.

III. 올퍼티 시공

- 올 퍼티 작업의 경우는 필요시 5 % 이내의 물을 혼합하여 사용합니다.
- 퍼티 주걱이나 흡손을 이용하여 얇고 고르게 시공합니다.
- 두꺼운 시공이 필요한 경우 시공-건조를 반복하여 시공합니다. (1회 작업의 젖은 도막 시공 두께가 1 mm 이하)
- 완전 건조후 (최소 24시간 이상 건조) 연마지를 이용하여 고운 마감면을 만들어 줍니다.

IV. 사용된 기구는 깨끗하게 세척 하여 건조 후 보관합니다.

주의사항

- 안정적인 건조를 위하여 정상적인 기후 조건에서 건조되어야 하며, 완전건조가 될 때까지 외부 충격으로부터 보호되어야 합니다.
- 다른 제품이나 오염된 물, 이물질이 혼입되지 않도록 주의하십시오.
- 직사광선 및 약천후로부터 보호가 되며, 서늘하고 습기가 적은 장소에 얼지않도록 보관하십시오.
- 사용 후 남은 제품은 공기가 통하지 않도록 밀폐하여 보관하시고 재사용시 상태를 꼭 확인한 후 사용하세요.

테라코 코리아주 TERRACO KOREA CO., LTD. www.terraco.co.kr

서울사무소 (유통영업본부) 서울시 송파구 법원로 11길 7 6BL, C동, 301~306 대표전화 (02)565-0650 팩스 (02)565-0194

대전사무소 대전광역시 유성구 테크노4로 17 대덕비즈니스센터 B동 607호 대표전화 (042)935-4604 팩스 (042)936-4604

광주공장 및 중앙 물류센터 경기광주시 오포읍 매자리길 204-10 대표전화 (031)767-4621 팩스 (031)767-4625

본사 및 공장 총부 제천시 송학면 송화로 10길 21 대표전화 (043)645-8814 팩스 (043)643-9429

중앙 물류센터 대표전화 (02)3426-9210 팩스 (02)3426-9220

영업소 서부 테라코 (031)998-5760/경기 테라코 (031)261-2131/경기남부 테라코 (031)375-3529/경기북부 테라코 (031)843-8083/대전 테라코 (042)255-7500/충부 테라코 (043)652-2475/영동 테라코 (033)653-7100

중앙홀 테라코 (053)254-0411/동부 테라코 (052)269-7782/부산 테라코 (051)317-7704/전주 테라코 (063)251-9325/호남 테라코 (062)524-9325/제주 테라코 (064)721-8105