TERRACO®

TERRACO NEW PRODUCTS

테라코 신제품 안내

01



속경성 에폭시 퍼티

스톤퍼티

에폭시 수지를 주성분으로 설계된 2액형 반응 경화 타입의 속경성 에폭시 퍼티로 혼합이 쉽고 작업성이 우수하며 사용이 편리합니다. 접착력, 내수성, 내구성 등 물리, 화학적 성능이 매우 우수하고 빠르게 경화되기 때문에 도장전 바탕면의 크랙보수용으로 적합합니다.

02



몰탈 접착 증강제

에코몰본드-2000/3000/5000

특수 변성 에멀젼계 접착증강제로 시멘트 몰탈의 강도를 증가시키고, 접착성능을 올려주며, 유연성을 향상시켜주며, 바탕면의 마감전 접착력을 보강하는 프라이머로도 우수한 성능을 발휘합니다.

03



수지 미장 몰탈

테라믹스

건축물의 내·외벽 견출용으로 사용되는 수지 미장 몰탈로 수축, 경화에 의한 균열 및 들뜸현상이 적고 향상된 작업능률로 인한 인건비 절감 효과를 가질수 있습니다.

The House of Scandinavian Finishing Materials

01 속경성 에폭시 퍼티 스톤퍼티



에폭시 수지를 주성분으로 설계된 2액형 반응 경화 타입의 속경성 에폭시 퍼티로 혼합이 쉽고, 작업성이 우수하며, 사용이 편리합니다. 접착력, 내수성, 내구성 등 물리, 화학적 성능이 매우 우수하고 빠르게 경화되기 때문에 도장전 바탕면의 크랙보수용으로 적합합니다.

구 분	주제	경화제
색 상	백색 페이스트	진회색 페이스트
혼 합 비	주제 : 경화제 = 1 : 1	
사 용 량	1.6 kg/㎡ (1 mm 기준, 현장 여건에 따라 가감있음)	
포장 단위	4, 10 kg / 플라스틱 통	

- **시공방법**
  1. 바탕면은 견고하고 오염이 없어야합니다.
  2. 주제와 경화제를 1:1 의 비율로 혼합한다. 전체적으로 회색이 될 때까지 충분히 혼합한후 퍼티작업을 합니다.
  3. 혼합된 스톤퍼티는 가사시간 (5 ℃ : 40분, 20 ℃ : 20분, 30 ℃ : 10분 , 현장 여건에 따라 가감있음) 이내에 사용하고, 굳음현상이 시작되면 폐기합니다.

02 몰탈 접착 증강제 에코몰본드-2000/3000/5000



특수변성 에멀젼계 접착증강제로 시멘트 몰탈의 강도를 증가시키고, 접착성능을 올려주며, 유연성을 향상시켜주며, 바탕면의 마감전 접착력을 보강하는 프라이머로도 우수한 성능을 발휘합니다.

- **주요성분** : 특수변성 에멀젼
- **성 상** : 유백색의 액체
- **포 장** : 18 kg / 플라스틱 통
- **공정별 표준 배합**

-혼합 공법(시멘트, 골재와 혼합하여 몰탈 제조)

구분	몰탈		에코몰본드-2000 물희석비율 (에코몰본드:물)	에코몰본드-3000 물희석비율 (에코몰본드:물)	에코몰본드-5000 물희석비율 (에코몰본드:물)
	시멘트	골재			
견출	40 kg	-	1 : 2	1 : 3	1 : 4
미장몰탈	40 kg	100 kg	1 : 1	1 : 2	1 : 3
보수몰탈	40 kg	40 kg	1 : 0	1 : 1	1 : 2
타일접착	타일시멘트 (25kg)		1 : 1	1 : 2	1 : 3

-도포 공법(원액을 물에 희석하여 시공할 바탕면에 도포)

구분		에코몰본드-2000	에코몰본드-3000	에코몰본드-5000
콘크리트 벽면 및 바닥면	에코몰본드:물	1 : 1	1 : 2	1 : 3
	시공면적/pail	240 ㎡ /pail	360 ㎡ /pail	480 ㎡ /pail
ALC면	에코몰본드:물	1 : 2	1 : 3	1 : 4
	시공면적/pail	135 ㎡ /pail	180 ㎡ /pail	225 ㎡ /pail

03 수지 미장 몰탈 테라믹스



건축물의 내·외벽 견출용으로 사용되는 수지 미장 몰탈로 수축, 경화에 의한 균열 및 들뜸현상이 적고 향상된 작업능률로 인한 인건비 절감효과를 가질수 있습니다.

- **주요성분** : 포틀랜드 시멘트, 특수첨가제
- **성 상** : 회색
- **포 장** : 20 kg / 지대
- **가수량** : (7.0 ~ 8.0) L / 20 kg
- **유효 기간** : 개봉하지 않은 상태에서 제조일로부터 6개월
- **표준사용량** (※ 시공면적은 현장 상황에 따라 가감있음)

바름두께	표준 사용량	
1 mm	약 1.25 kg/㎡	바탕면의 상태에 따라 사용량 가감있음
2 mm	약 2.5 kg/㎡	
3 mm	약 3.75 kg/㎡	

- **시공방법**
  1. **[바탕면 처리]** 바탕면은 견고하고 오염이 없어야한다. 먼지와 이물질을 깨끗이 제거합니다. 면갈이를 하여 평탄화 작업 후에는 먼지를 깨끗하게 제거합니다.
  2. **[흙손 시공]** 흙손과 같은 도구를 이용하여 3~4 mm 의 두께로 바릅니다. (초벌) 제품의 두께를 (1~2 mm) 정도로 얇게 바르면서 매끄럽게 면을 마무리합니다. (정벌)
  3. **[스프레이 시공]** 시공면에 골고루 도포될 수 있도록 (30~40 cm) 정도 떨어져 작업합니다. 뿜칠이 완료되면 적당한 시간에 흙손을 이용하여 최대한 벽체에 붙어서 자국이 남지 않도록 작업합니다.

테라코 코리아㈜ TERRACO KOREA CO., LTD.
서울사무소 (유통영업본부) 서울시 송파구 법원로 11길 7 6BL, C동, 301~306 **대표전화** (02)565-0650 **팩스** (02)565-0194
대전사무소 대전광역시 유성구 테크노4로 17 대덕비즈센터 B동 607호 **대표전화** (042)935-4604 **팩스** (042)936-4604
본사 및 공장 충북 제천시 송학면 송학로 10길 21 **대표전화** (043)645-8814 **팩스** (043)643-9429
광주 공장 및 중앙 물류센터 경기 광주시 오포읍 매자리길 204-10 **대표전화** (031)767-4621 **팩스** (031)767-4625
중앙 물류센터 대표전화 (02)3426-9210 **팩스** (02)3426-9220
영업소 서부 테라코 (031)998-5760/경기 테라코 (031)261-2131/경기남부 테라코 (031)375-3529/경기북부 테라코 (031)843-8083/대전 테라코 (042)255-7500/중부 테라코 (043)652-2475/영동 테라코 (033)653-7100
중앙홈 테라코 (053)254-0411/동부 테라코 (052)269-7782/부산 테라코 (051)317-7704/전주 테라코 (063)251-9325/호남 테라코 (062)524-9325/제주 테라코 (064)721-8105

제작 2021년 06월