



Premium 타일 본드

테라픽스 P21 울트라

Terraco Terrafix P21 Ultra

경량 제품으로 이동시 피로도 감소
뛰어난 접착력과 부드러워진 작업성
기존 제품 대비 동일 면적 시공




- 포장단위 : 13 L(17 kg), 11 L(15 kg) / 플라스틱 통
- 표준사용량 : (330 x 600) mm (약 3.8 kg)까지의 도자기질 타일
(2.0 ~ 3.0) kg/m² (현장여건에 따라 다소 증감있음)

Premium 타일 본드

테라픽스 P21 울트라

- 경량 제품으로 이동시 피로감 감소
- 뛰어난 작업성, 향상된 접착력, 신축성
- 욕실 및 주방 타일 시공



제품특성



프리미엄 일액형 경량 타일 접착제 | 기존 제품 대비 동일 면적 시공 | 뛰어난 작업성
(기존 무게 85 %)



적용타일 및 표준사용량

- (330 x 600) mm (약 3.8 kg)까지의 도자기질 타일, (2.0 ~ 3.0) kg/m² (현장여건에 따라 다소 증감있음)

사용범위

- 욕실 타일, 주방 타일 시공 등

시공방법

1. 테라픽스 P21 울트라는 5~10 mm의 요철흡손으로 바탕면에 고르게 도포합니다.
(1회 도포면적은 오픈타임을 고려하여 2 m² 이내로 합니다.)
2. 요철 흡손으로 도포된 테라픽스 P21 울트라가 타일에 균일하게 접착이 되도록 타일을 눌러 비틀며 고무망치 등으로 가볍게 두드리며 접착합니다.
3. 도포한 테라픽스 P21 울트라는 타일 부착시간이 늦어지면 접착성능이 급격하게 떨어지므로 반드시 부착가능시간 (오픈타임)이내에 타일을 접착합니다.
4. 부착가능시간(오픈타임)은 온도, 습도, 바람의 영향을 받으므로 타일을 붙였다가 떼었을 때 테라픽스 P21 울트라가 70% 이상 균일하게 묻었을 때를 부착가능시간(오픈타임)으로 합니다.
5. 타일이 미끄러질 경우 밑에서부터 위로 시공하며, 스페이서를 이용하여 줄간격을 유지합니다.
6. 타일 접착 완료 후, 테라픽스 P21 울트라가 굳기전에 타일 표면은 젖은 천을 이용하여 닦아냅니다.

주의사항

- 타일 뒷면이 오염되었을 경우 반드시 깨끗하게 청소 후 사용합니다.
- 타일 부착시간의 지연은 타일バリ 및 탈락의 원인이 되므로 부착가능시간 (오픈타임) 이내에 타일을 부착합니다.
- 고온건조 또는 직사광선 노출시 부착가능시간(오픈타임)이 급격히 짧아질 수 있으므로 유의하십시오.
- 타일 및 바탕면의 수축/팽창을 고려하여 신축줄눈을 시공하며, 바탕면 및 타일의 종류에 따라 건조기간이 길어질 수 있습니다.
- 마그네슘 보드, 목재 하지면, 금속, 고무, PVC 및 리노륨 표면, 외부, 바닥, 천장과 수영장등 시공을 금합니다.
- 폴리싱 타일 및 흡수율 2 % 이하인 타일은 시공을 금합니다.
- 바탕면 온도가 5 °C ~ 30 °C에서 시공하시고, 제품의 완전한 건조전에 충격, 동결, 수분 접촉을 금합니다.
- 다른 제품이나 이물질들을 혼합, 사용하지 마십시오.
- 사용 후 남은 제품은 공기가 통하지 않도록 밀폐하여 보관하십시오.
- 시공은 압착공법으로만 합니다.
- 현장에 반입된 제품과 타일은 직사광선 및 악천후로부터 보호를 위해 온도 (5 °C ~ 35 °C) 습기가 적은 장소에 보관합니다.



테라코 코리아주 TERRACO KOREA CO., LTD.

서울사무소(DP사업본부) 서울시 송파구 법원로 11길 7 6BL, C동, 301~306 대표전화 (02)565-0173 팩스 (02)565-0178 본사 및 공장 총복 제천시 송학면 송학로 10길 21 대표전화 (043)645-8814 팩스 (043)643-9429
광주 공장 및 중앙 물류센터 경기 광주시 오포읍 매자리길 204-10 대표전화 (031)767-4621 팩스 (031)767-4625 중앙 물류센터 대표전화 (02)3426-9210 팩스 (02)3426-9220
황성공장 강원도 황성군 공근면 아이티밸리길 106 대표전화 (033)345-4604 팩스 (033)345-4605

영업소 서부 테라코 (031)998-5760/경기 테라코 (031)261-2131/경기남부 테라코 (031)375-3529/경기북부 테라코 (031)843-8083/대전 테라코 (042)255-7500/충북 테라코 (043)652-2475/영동 테라코 (033)653-7100
중앙홀 테라코 (053)254-0411/동부 테라코 (052)269-7782/부산 테라코 (051)317-7704/전주 테라코 (063)251-9325/호남 테라코 (062)524-9325/제주 테라코 (064)721-8105