

Ultra Premium 파우더 접착제

테라픽스 W45 더세서라

타일 에폭시보다, 더세서라



- 떠붙임 및 개량 떠붙임 시공 가능
- 압착 시공 가능
- 벽, 바닥에 대형 및 박판 타일 시공 가능
- C2TE S2 등급으로 타일 탈락 방지
- 미경화로 인한 냄새 발생 없음

* 포장단위 : 20Kg / 지대

폴리머계 분말 접착제 라인



테라코 F11

보급형 분말 접착제 (C1E 등급)
비난방 바닥 시공 가능



테라코 F12

일반 포세린타일 전용 분말 접착제 (C2T 등급)
600x600 포세린타일
벽/바닥 시공 가능



테라코 F22

고급 난방용 친환경 분말 접착제 (C2TE 등급)
난방용 벽/바닥 시공 가능



테라코 W11

프리미엄 친환경 분말 접착제 (C2TE S1등급)
자기질, 포세린 타일
벽/바닥 시공가능

Ultra Premium 파우더접착제

- C2TE S2 등급 울트라프리미엄 파우더 접착제
- 떠붙임, 개량떠붙임시공 가능
- 실내벽, 바닥에 대형타일, 박판타일 시공 가능 (난방바닥)
- 미경화로 인한 냄새 발생 없음

테라픽스 W45 더세라



제품 특성

주요 성분	시멘트, 골재, 합성분말수지, 특수첨가제	가사 시간	물과 혼합 후 2시간 이내
접착 면적	타일면적 대비 40% 이상	시공 두께	최대 두께 30mm
적용 하지면	콘크리트, 미장면, ALC 블럭, 조적	제품 규격	20kg/지대
적용 타일	도자기질, 포세린, 폴리싱타일		

시험 항목	단위	기준	시험기준	W45 더세라	타일용 에폭시
횡단 변형	mm	≥ 5.0	ISO 13007	7.2	-
떠붙임 시공 후 접착강도	N/m ²	0.39 이상	자체 시험	1.93	1.82
개량 떠붙임 시공 후 접착강도				1.72	1.53

제품 용도

- 평활도가 맞지 않는 습식 바탕면의 타일시공 (도기질, 자기질, 폴리싱)
- 습기에 민감하지 않는 석재 및 인조대리석 시공
- 욕실, 거실 아트월, 엘리베이터 등의 타일 시공
- 건식 바탕 위의 타일시공 (석고보드, CRC보드 등)
- 습식 바탕 위의 타일시공 (콘크리트/몰탈면 난방 부위, ALC 블록 등)
- 기존 타일 위의 타일 시공

혼합 시공

1. 테라픽스 W45 더세라는 20 kg 지대당 (4.8 ~ 5.4) L의 물과 혼합합니다.
2. 제품 혼합시 물 > 제품의 순서로 혼합용기에 투입하여 덩어리가 없는 균일한 상태가 되도록 핸드믹서로 2 ~ 3분 혼합하고, 3분간 방치 후에 다시 1분간 혼합합니다.
3. 물과 혼합 후 용기 내에서 약 1시간 이내에 사용합니다.

시공 방법

<떠붙임 공법>

1. 타일 뒷면 면적의 40% 이상 혼합된 W45 접착제를 올려 타일을 눌러 비틀면 밀착하여 부착합니다.
2. 타일시공은 바닥에서 위로 시공을 하며, 스페이서 등으로 줄눈간격을 유지하여 시공합니다.
3. 타일과 벽체사이 접착제 두께가 15mm가 넘는 경우 개량 떠붙임 공법으로 시공합니다.



테라코 코리아주 TERRACO KOREA CO., LTD.

서울사무소(DP사업본부) 서울시 송파구 범원로 11길 7 6BL, C동, 301~306 대표전화 (02)565-0173 팩스 (02)565-0178 본사 및 공장 충북 제천시 송학면 송학로 10길 21 대표전화 (043)645-8814 팩스 (043)643-9429
 광주 공장 및 중앙 물류센터 경기 광주시 오포읍 매지리길 204-10 대표전화 (031)767-4621 팩스 (031)767-4625 중앙 물류센터 대표전화 (02)3426-9210 팩스 (02)3426-9220
 황성공장 강원도 횡성군 공근면 아이터밸리길 106 대표전화 (033)345-4604 팩스 (033)345-4605

영업소 서부 테라코 (031)998-5760/경기 테라코 (031)261-2131/경기남부 테라코 (031)375-3529/경기북부 테라코 (031)843-8083/대전 테라코 (042)255-7500/충북 테라코 (043)652-2475/영동 테라코 (033)653-7100
 충청중 테라코 (053)254-0411/충북 테라코 (052)269-7782/부산 테라코 (051)317-7704/전주 테라코 (063)251-9325/호남 테라코 (062)524-9325/제주 테라코 (064)721-8105