

바닥면 바탕 조정재 & 1차 바닥 방수재

방수탄탄

친환경 특수 변성 에멀전계 제품으로 프라이머, 바탕면 조정 및 1차 바닥 방수용으로 사용합니다.
바탕면의 마감전 접착력을 보강하는 프라이머로도 우수한 성능을 발휘하며,
레미탈과 혼합 사용시 접착강도, 유연성이 개선되어 레미탈의 성능이 향상됩니다.
시멘트, 규사를 혼합시 배합비가 달라집니다.

제품정보

- 주요성분 : 특수변성 에멀전
- 성 상 : 유백색의 액체
- 포 장 : 14 kg, 7 kg / 플라스틱 통
- 표준배합비 및 시공면적 (※ 시공면적은 현장 상황에 따라 가감있음)
- 건조 시간 : 24시간 (날씨조건에 따라 가감있음)
- 유효 기간 : 개봉하지 않은 상태에서 제조일로부터 6개월

용도	배합비			시공면적 (배합 후)
	방수탄탄	물	레미탈	
하도	14 kg	14 kg	X	100 m ² ~ 130 m ²
중도	14 kg	14 kg	80 kg (2포)	20 m ² ~ 25 m ² (3 mm 시공 기준)
하도	7 kg	7 kg	X	50 m ² ~ 65 m ²
중도	7 kg	7 kg	40 kg (1포)	10 m ² ~ 12 m ² (3 mm 시공 기준)



시공방법

I. 바탕면준비

- 바탕면은 견고하고 오염이 없는 면이어야하며, 먼지와 이물질을 붓으로 깨끗이 제거합니다.
- 돌기부분은 그라인딩하여 평활도를 유지하여야 하며, 크랙이나 기공등으로 손상된 부위는 전처리 작업으로 평활하게 해줍니다.
- 우레탄, 에폭시, 타일접착제 등은 제거후 시공합니다. 그러나 접착상태가 양호한 경우는 그대로 시공하고 들뜸부분은 제거합니다.

II. 하도작업

- 방수탄탄과 물을 1:1로 혼합 교반한 후 붓, 로울러 등을 사용하여 도포해줍니다.

III. 중도작업

- 방수탄탄과 물을 1:1 로 혼합 교반한 후 혼합하고자 하는 용기에 투입하고 레미탈을 위 혼합비율로 첨가합니다.
- 전동 믹서를 이용하여 3~5 분간 완전하게 혼합이 되도록 교반합니다. 교반후 바닥에 흙손, 스파이크, 로울러, 밀대를 이용하여 시공합니다.
- 3 mm 두께로 시공하며, 최대 5 mm 이하로 시공합니다. 한번에 두껍게 시공되면 크랙이나 기포 자국이 발생될 수 있습니다.

IV. 시공후 24시간 이상(현장 조건에 따라 가감있음) 완전 건조된 후 상도작업을 합니다.

V. 사용된 기구는 깨끗하게 세척하여 건조후 보관 합니다.

주의사항

- 안정적인 건조를 위하여 정상적인 기후 조건에서 건조되어야 하며, 완전건조가 될 때까지 외부 충격으로 부터 보호되어야 합니다.
- 작업 시 온도는 5 °C 이상에서 시공되어야 하며, 35 °C 이상일 경우에는 물성의 변화를 초래할 수 있으므로 시공을 피합니다.
- 작업시 상대습도는 30 % ~ 60 %가 적절합니다. 그러나 장마철에는 맑은 날이라도 상대습도가 80 % 이상인 경우 시공을 피합니다.
- 겨울철 시공에서 외기 온도가 5 °C 이상이라도 시공 표면 온도가 바람, 습도 등의 외기환경 요인으로 5 °C 이하일 경우 시공을 피합니다.
- 다른 제품이나 오염된 물, 이물질이 혼입되지 않도록 주의하십시오.
- 직사광선 및 악천후로부터 보호가 되며, 서늘하고 습기가 적은 장소에 얼지않도록 보관하십시오.
- 사용 후 남은 제품은 공기가 통하지 않도록 밀폐하여 보관하시고 재사용시 상태를 꼭 확인한 후 사용하세요.
- 운송 및 보관시 포장된 용기가 파손되지 않도록 주의합니다.

테라코 코리아주 TERRACO KOREA CO., LTD.

서울사무소 서울시 송파구 법원로 11길 7 6BL, C동, 301~306 대표전화 (02)561-1551 팩스 (02)567-1771

대전사무소 대전시 유성구 테크노4로 대덕비즈니스센터 B-607 대표전화 (042)935-4604 팩스 (042)936-4604

본사 및 제천공장 충북 제천시 송학면 송학로 10길 21 대표전화 (043)645-8814 팩스 (043)643-9429

광주공장 및 중앙물류센터 경기 광주시 오포읍 매자리길 204-10 대표전화 (031)767-4621 팩스 (031)767-4625 중앙물류센터 (02)3426-9210

원성공장 강원도 횡성군 공근면 아이티밸리길 106 대표전화 (033)345-4604 팩스 (033)345-4605

영업소 서부 테라코 (031)998-5760/경기 테라코 (031)261-2131/경기남부 테라코 (031)651-7038/대전 테라코 (042)255-7500/충남서 테라코 (041)427-2441/충부 테라코 (033)733-2475/영동 테라코 (033)653-7100

진주 테라코 (063)251-9325/호남 테라코 (062)524-9325/중앙 테라코 (053)254-0411/동부 테라코 (052)269-7782/부산 테라코 (051)317-7704/제주 테라코 (064)721-8105



바닥면 바탕 조정재 & 1차 바닥 방수재

방수탄탄



• 포장단위 : 14 kg, 7 kg / 플라스틱 통



옥상, 공장, 주차장, 화장실 등 바닥면 1차 방수 공사에 사용



방수시공전 바탕면 조정 및 구배작업에 사용



바탕면의 마감전 접착력을 보강하는 프라이머로 사용